

am RENDER WP

MÔ TẢ SẢN PHẨM

am RENDER WP là sản phẩm vữa trát tường chống thấm gốc xi măng trộn sẵn với các thành phần như xi măng, cát silica cấp phối và phụ gia. Khi trộn với nước, nó mang lại một lớp trát chống thấm tuyệt vời và dễ dàng thi công

am RENDER WP cho độ bám dính và khả năng chống thấm tuyệt vời đối với nền bê tông và nền gạch, ứng dụng cho cả khu vực trong nhà và ngoài trời. Sản phẩm vượt qua các yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt cho lớp hoàn thiện chất lượng cao.

CÁC ỨNG DỤNG

am RENDER WP có thể dùng làm lớp đệm xây cho khối gạch, khối block, và làm lớp đệm cho gạch ốp lát.

am RENDER WP thích hợp cho tất cả các loại bề mặt của bê tông; tường gạch block trọng lượng nhẹ, tường gạch, tường gạch block...

CÁC ƯU ĐIỂM

- Sản phẩm được trộn sẵn đảm bảo chất lượng đồng bộ
- Tiện lợi trong bảo quản và thi công
- Dùng cùng lượng nước để đạt được chất lượng đồng nhất.
- Dễ dàng trộn và áp dụng
- Cường độ bám dính tuyệt vời
- Độ bền cao và khả năng chống thời tiết tốt.
- Không lãng phí cát và xi măng trong bao đã mở.
- Giảm bớt công tác dọn dẹp chỉ cần loại bỏ bao bì giấy.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

Đảm bảo tất cả bụi bẩn, dầu mỡ, tạp chất phải được loại bỏ. Nên phun ẩm nền một ngày trước khi trát. Làm ướt bề mặt bê tông khô trước khi áp dụng. **am RENDER WP** không yêu cầu bề mặt xử lý ẩm và tạo nhám khi trát

Cách trộn

Đổ một bao 40kg **am RENDER WP** trộn với 5.2 lít nước trộn trong 3 đến 5 phút.

am RENDER WP sẵn sàng thi công khi đạt đến độ sệt ổn định, đồng nhất.

Thi công

am RENDER WP được thi công bằng bàn xoa thép hoặc có thể phun.

am RENDER WP kéo dài thời gian sử dụng trong khoảng 60 phút sau khi trộn. Bất kỳ sự bổ sung thêm nước sẽ làm giảm hiệu suất của sự pha trộn vữa do phản ứng thủy hóa.

BẢO QUẢN

am RENDER nên được bảo quản ở nơi khô ráo.

Nếu văng vào mắt nên rửa sạch nhiều lần với nước sạch. Nếu có hiện tượng dị ứng nên đến các trung tâm y tế để kiểm tra.

CÁC SẢN PHẨM HOÀN THIỆN TƯỜNG

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
|----------------------|--|
| Tỷ lệ nước : vữa khô | 0.17 (5.2 lít cho bao 40kg) |
| Dạng vữa | Bột màu xám |
| Cường độ cắt | 1.0N/mm ² (DIN 18 555 Part 5) |
| Độ giữ nước | > 95% (DIN 18 555 Part 7) |
| Cường độ bám dính | 0.6N/mm ² (DIN 18 555 Part 6) |
| Cường độ nén | 20N/mm ² (DIN 18 555 Part 3) |
| Tỷ lệ giữ nước | > 95% (DIN 18 555 Part 7) |
| Độ hút nước | <2% (ASTM C413:1994) |
| Độ ổn định vữa | Vữa sệt dẻo đồng đều |
| Tỷ trọng ướt | 1750 kg/m ³ |
| Chất kết dính | Xi măng Porland |
| Vật liệu độn | Cát Silicat cường độ cao |
| Phụ gia | Polymer cho mục đích linh động trong thi công, giảm và giữ nước, tăng cường lực bám dính |
| Tỷ trọng ướt | 1750 kg/m ³ |

LIỀU LƯỢNG

Bao 40kg **am** RENDER WP cho khoảng 25 L vữa.

ĐÓNG GÓI

am RENDER WP được đóng bao 40 kg và 40 bao cho một pallet.

HẠN DÙNG

am RENDER WP có hạn sử dụng 12 tháng ở điều kiện bao bì đóng kín.



Asia Mortar Co., LTD (AM Co., LTD)

Tel: (84-028) 38208686 Fax: (84-028) 3820 8866

Email: amv@asiamortar.com.vn Website: www.asiamortar.com.vn

Revised 3-Aug' 2020



Các chi tiết kỹ thuật và hướng dẫn nêu trong tài liệu này được đúc kết từ kiến thức, kinh nghiệm và dựa vào các kết quả thí nghiệm thực tế công trường, phòng thí nghiệm. Tuy nhiên trong một số trường hợp tất cả các thông tin nêu trên có thể không được tuân thủ nghiêm ngặt tại công trường do sai phương pháp thi công, do nhà ứng dụng, do điều kiện thi công nên có thể xảy ra kết quả không như đề cập và hoàn toàn không được quy trách nhiệm cho nhà cung cấp. Nên tham khảo bộ phận kỹ thuật Asia Mortar để tránh sai sót trong mọi trường hợp để có kết quả tốt nhất.

