

am RENDER

MÔ TẢ SẢN PHẨM

am RENDER là sản phẩm vữa trộn sẵn từ xi măng, phụ gia hóa học và chất độn tinh lọc. Thêm nước vào và trộn đều lên sẽ cho hỗn hợp vữa có tính linh động và hiệu quả cao trong thi công.

am RENDER có khả năng bám dính tốt hơn trên tường gạch trong nhà và ngoài trời, được sử dụng như vữa trộn sẵn và thỏa các điều kiện khắt khe vượt bậc trong công tác hoàn thiện.

CÁC ỨNG DỤNG

am RENDER được dùng xây tô cho tường gạch nung, gạch block, vữa chèn hay ốp lát gạch đá.

am RENDER thích hợp trong thi công cho các bề mặt bê tông, bề mặt gạch khí chưng áp, gạch block hay bề mặt cửa gạch nhẹ.

CÁC ƯU ĐIỂM

- Vữa trộn sẵn nên chất lượng lượng ổn định.
- Tiện lợi trong thi công khi mang vác, trộn hay tập trung vật liệu vữa.
- Thi công ổn định và dễ dàng khi dùng tỷ lệ nước trộn không thay đổi.
- Dễ trộn và dễ thi công.
- Lực bám dính cực tốt.
- Độ bền trong sử dụng cao và chịu thời tiết tốt.
- Hạn chế tối đa hao hụt cát và các bao xi măng đã mở miệng bao so với vữa trộn tại chỗ.
- Hạn chế tối đa công tác vệ sinh nơi thi công, chỉ thu dọn bao bì đựng vữa.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

Bảo đảm các bề mặt chuẩn bị thi công phải chắc, sạch, không bám dầu mỡ hay các tạp chất, rêu. Khuyến cáo tưới ẩm bề mặt 1 ngày và làm ẩm bề mặt bê tông khô trước khi thi công. **am RENDER** không yêu cầu làm trước lớp vữa tạo nhám hay tạo nhám bề mặt trước khi thi công.

Cách trộn

Cho vào khoảng 5.6 lít nước sạch cho một bao 40kg **am RENDER** và trộn đều với máy khuấy cầm tay. Trộn cho đến khi có hỗn hợp vữa đồng nhất trong khoảng 3-5 phút.

Thi công

am RENDER có thể thi công với bàn chà, bay gỗ, thép hoặc dùng máy phun vữa.

am RENDER cho phép thời gian thi công kéo dài đến 45 phút sau khi trộn. Bất cứ sự cho thêm nước nào sau khi trộn sẽ làm giảm tính năng cơ lý của vữa trộn sẵn.

BẢO QUẢN

am RENDER nên được bảo quản ở nơi khô ráo.

Nếu văng vào mắt nên rửa sạch nhiều lần với nước sạch. Nếu có hiện tượng dị ứng nên đến các trung tâm y tế để kiểm tra.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tỷ lệ nước : vữa khô	0.17 (5.6 lít cho bao 40kg)
Dạng vữa	Bột màu xám
Tỷ trọng ướt	1730 kg/m ³
Tỷ lệ giữ nước	> 90% (BS 4551:1980)
Độ ổn định vữa	Vữa sệt dẻo đồng đều
Chất kết dính	Xi măng
Vật liệu độn	Cát sàng lọc
Phụ gia	Polymer cho mục đích linh động trong thi công, giảm và giữ nước, tăng cường lực bám dính

LIỀU LƯỢNG

Bao 40kg **am** RENDER cho khoảng 25 L vữa.

ĐÓNG GÓI

am RENDER được đóng bao 40 kg và 40 bao cho một pallet.

HẠN DÙNG

am RENDER có hạn sử dụng 12 tháng ở điều kiện bao bì đóng kín.



Asia Mortar Co., LTD (AM Co., LTD)

Tel: (84-028) 38208686 Fax: (84-028) 3820 8866

Email: amv@asiamortar.com.vn Website: www.asiamortar.com.vn

Revised 3-Aug' 2020



Các chi tiết kỹ thuật và hướng dẫn nêu trong tài liệu này được đúc kết từ kiến thức, kinh nghiệm và dựa vào các kết quả thí nghiệm thực tế công trường, phòng thí nghiệm. Tuy nhiên trong một số trường hợp tất cả các thông tin nêu trên có thể không được tuân thủ nghiêm ngặt tại công trường do sai phương pháp thi công, do nhà ứng dụng, do điều kiện thi công nên có thể xảy ra kết quả không như đề cập và hoàn toàn không được quy trách nhiệm cho nhà cung cấp. Nên tham khảo bộ phận kỹ thuật Asia Mortar để tránh sai sót trong mọi trường hợp để có kết quả tốt nhất.

