

am FLEXPROOF 504 PU RS

MÔ TẢ SẢN PHẨM

am FLEXPROOF 504 PU RS là lớp sơn phủ gốc polyurethane 2 thành phần, chống UV, hóa chất, có độ co giãn, đàn hồi.

ỨNG DỤNG

Sơn lên lớp phủ chống thấm gốc Polyurethane, Hybric và Polyurea...

ƯU ĐIỂM

- Lớp phủ có độ bóng cao
- Bám dính tốt
- Chống UV và Hóa chất
- Khả năng chống bám bụi và chống mài mòn cao

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

Sử dụng sau khi phủ lớp lót, lớp màng chống thấm trung gian trên chất nền. Chuẩn bị bề mặt sạch tạp chất, bụi, dầu, độ ẩm hoặc các chất ô nhiễm khác.

Pha trộn

am FLEXPROOF 504 PU RS được cung cấp với 2 thành phần chứa trong hai thùng chứa khác nhau với tỷ lệ pha trộn cố định A : B = 4 : 1. Cho 2 thành phần vào thùng trộn theo đúng tỷ lệ. Dùng máy trộn để đạt được hỗn hợp đồng nhất.

Thi công

Sau khi thi công lớp **am FLEXPROOF 504 PU RS** lên bề mặt, chờ khô từ 4 - 8 giờ trở lên sau đó mới thi công lớp phủ tiếp theo. Có thể thi công bằng Cọ quét tay, ru lô, phun.

Định mức

Sơn 2 lớp: 0.25 - 0.3 Kg/m²

Đóng gói và bảo quản

20 Kg/ Bộ

(Thành phần A: 16Kg ; Thành phần B: 4 Kg)

Sản phẩm có thể bảo quản 06 tháng trong vỏ thùng nguyên vẹn, chưa mở của nhà sản xuất ở nơi khô ráo tại nhiệt độ 5 - 25°C. Tránh phơi ẩm, nước ô nhiễm và hóa chất. Ngay khi nắp thùng được mở, sản phẩm nên được dùng sớm nhất có thể.

CÁC SẢN PHẨM CHỐNG THẨM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Lớp Phủ	Lớp phủ PU 2 thành phần
Màu sắc	Chất lỏng sơn màu (A) Chất lỏng trong suốt (B)
Độ nhớt (cps ở 25°C)	<1,000 (A), <50 (B)
Trọng lượng riêng	1.0 ± 0.05
Tỷ lệ trộn (Theo khối lượng)	A : B = 4 : 1
Định mức	0.25 -0.3 kg/m ² /2 lớp
Đóng gói	16 Kg (A), 4 Kg (B)
Điều kiện thi công	Nhiệt độ không khí: 5 ~ 35 °C Độ ẩm tương đối: lên đến 85%
Bảo quản	06 tháng (tại 25°C)
Phương thức thi công	Lăn, quét hoặc phun
Thời Gian Khô	25°C , %80 RH
Thời gian khô phụ thuộc nhiệt độ, độ ẩm không khí và khối lượng trộn	Thời gian sơn phủ lại: 4 - 8 giờ Khô hoàn toàn: 12 ± 5 giờ Thời gian thi công: 2-3 giờ

THẬN TRỌNG

Nên thi công tại nơi thông thoáng, không khói, tránh ngọn lửa trực tiếp. Ở những khu vực kín cần dùng quạt thông gió và khẩu trang than hoạt tính. Tay và mắt phải được bảo vệ bằng găng tay và kính. Trong trường hợp có tiếp xúc với mắt, rửa mắt với nhiều nước và hỏi ý kiến bác sĩ. Lưu ý dung môi nặng hơn không khí.

Vui lòng đọc tất cả thông tin trong bản hướng dẫn tổng thể, bảng dữ liệu sản phẩm, MSDS trước khi thi công.

Những thông tin này có thể được cập nhật mà không có sự báo trước. Vui lòng liên hệ nhà phân phối của Asia Mortar ở gần bạn hoặc ghé thăm trang web của chúng tôi để cập nhật dữ liệu kỹ thuật và hướng dẫn.



Asia Mortar Co., LTD (AM Co., LTD)

Tel: (84-028) 38208686 Fax: (84-028) 3820 8866

Email: amv@asiamortar.com.vn Website: www.asiamortar.com.vn

Revised 3-Aug' 2020



Các chi tiết kỹ thuật và hướng dẫn nêu trong tài liệu này được đúc kết từ kiến thức, kinh nghiệm và dựa vào các kết quả thí nghiệm thực tế công trường, phòng thí nghiệm. Tuy nhiên trong một số trường hợp tất cả các thông tin nêu trên có thể không được tuân thủ nghiêm ngặt tại công trường do sai phương pháp thi công, do nhà ứng dụng, do điều kiện thi công nên có thể xảy ra kết quả không như đề cập và hoàn toàn không được quy trách nhiệm cho nhà cung cấp. Nên tham khảo bộ phận kỹ thuật Asia Mortar để tránh sai sót trong mọi trường hợp để có kết quả tốt nhất.