

## am SKIM VN

### MÔ TẢ SẢN PHẨM

**am SKIM VN** là lớp bột trát, bã hoàn thiện bề mặt có gốc xi măng phù hợp với bề mặt vữa tô, cấu kiện trần đúc sẵn và các bề mặt bê tông bên trong và ngoài trời. Sản phẩm có màu xám và màu trắng.

**am SKIM VN** được thiết kế đặc biệt để cho một lớp hoàn thiện bóng mịn bền đẹp với độ kết dính tuyệt vời. Sản phẩm đạt được các yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt cho lớp hoàn thiện chất lượng cao, mịn, đẹp.

### CÁC ỨNG DỤNG

**am SKIM VN** phù hợp với tất cả các bề mặt bê tông như trần nhà lắp ghép, panel nhẹ, tường, cột, dầm, và ứng dụng tuyệt vời cho khối bê tông xốp nhẹ, gạch BLOCK xây và bề mặt vữa.

### CÁC ƯU ĐIỂM

- Sản phẩm được trộn sẵn đảm bảo chất lượng đồng bộ.
- Thuận lợi trong vận chuyển, mang vác.
- Dùng cùng lượng nước để đạt được chất lượng đồng nhất.
- Dễ dàng trộn và áp dụng.
- Cường độ bám dính và liên kết tuyệt vời.
- Độ bền cao và khả năng chống thời tiết tốt
- Giảm bớt công tác dọn dẹp chỉ cần loại bỏ bao bì giấy.

### PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

#### Chuẩn bị mặt bằng

Đảm bảo tất cả bụi bẩn, dầu mỡ, tạp chất phải được loại bỏ. Nên rửa sạch bề mặt nền một ngày trước khi thi công. Tươi ẩm bề mặt bê tông khô trước khi áp dụng.

#### Cách trộn

Đổ một bao 40kg **am SKIM VN** với 12 lít nước trộn trong khoảng 3 phút với máy trộn cầm tay cho tới khi đạt được độ sệt đồng nhất, không vón cục có thể sử dụng để thi công.

#### Thi công

**am SKIM VN** được thi công bằng cách sử dụng bàn xoa thép hoặc máy phun. Sau khi trộn, thời gian cho thi công khoảng 60 phút. Không bổ sung thêm nước nếu hỗn hợp trộn bị khô sau khi trộn do để lâu.

Nên thi công **am SKIM VN** ngay trên bề mặt đã trát, còn ẩm ướt, chưa khô để có được sự hoàn thiện bóng, mịn theo yêu cầu.

**am SKIM VN** cho phép thi công với cả hai phương pháp dùng bàn chà thép hoặc cọ quét để hoàn thiện.

#### Bảo Quản

**am SKIM VN** được giữ ở nơi khô ráo. Trong trường hợp sản phẩm bắn vào mắt, rửa sạch nhiều lần với nước. Nếu có hiện tượng dị ứng đến ngay trung tâm y tế để được tư vấn

# CÁC SẢN PHẨM HOÀN THIỆN TƯỜNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Tỉ lệ nước/ bột	Xấp xỉ 0.3 (hoặc 12 lít nước cho một bao 40kg)
Màu sắc	Xám hoặc trắng
Độ giữ nước	>95 % (BS 4551 : Part 1 : 1998)
Độ sệt	Độ sệt đồng nhất
T/P liên kết	Xi măng
Chất độn	Can xi cacbonat cường độ cao
Phụ gia	Polymer dễ thi công, giữ nước và bám dính
Tỉ trọng <ul style="list-style-type: none"><li>• Khô</li><li>• Ướt</li></ul>	1260 kg/m <sup>3</sup> 1520 kg/m <sup>3</sup>
Độ dày	1mm đến 3mm cho mỗi lớp ứng dụng. Đối với lớp có độ dày vượt quá 5mm, <b>am RENDER</b> nên hoàn thiện trước khi dùng <b>am SKIM VN</b> .

## LIỀU LƯỢNG

Một bao 40 kg cho khoảng 34 lít vữa **am SKIM VN** trộn.

## ĐÓNG GÓI

**am SKIM VN** đóng gói 25 kg/bao, 60 bao/Pallet

## HẠN DÙNG

Lưu giữ ở nơi thoáng mát, hạn dùng **am SKIM VN** khoảng 12 tháng kiện bao bì đóng kín.



**Asia Mortar Co., LTD ( AM Co., LTD)**

Tel: (84-028) 38208686 Fax: (84-028) 3820 8866

Email: amv@asiamortar.com.vn Website: www.asiamortar.com.vn

Revised 3-Aug' 2020



Các chi tiết kỹ thuật và hướng dẫn nêu trong tài liệu này được đúc kết từ kiến thức, kinh nghiệm và dựa vào các kết quả thí nghiệm thực tế công trường, phòng thí nghiệm. Tuy nhiên trong một số trường hợp tất cả các thông tin nêu trên có thể không được tuân thủ nghiêm ngặt tại công trường do sai phương pháp thi công, do nhà ứng dụng, do điều kiện thi công nên có thể xảy ra kết quả không như đề cập và hoàn toàn không được quy trách nhiệm cho nhà cung cấp. Nên tham khảo bộ phận kỹ thuật Asia Mortar để tránh sai sót trong mọi trường hợp để có kết quả tốt nhất.

