

## am TILEBOND FS

### MÔ TẢ SẢN PHẨM

**am** TILEBOND FS là hỗn hợp vữa dán gạch chất lượng cao đông cứng nhanh gốc xi măng hai thành phần, được thiết kế để ốp lát tường và sàn, dùng cho cả trong nhà và ngoài trời.

### CÁC ỨNG DỤNG

**am** TILEBOND FS có thể sử dụng làm lớp kết dính đệm mỏng hoặc dày để ốp lát trên bề mặt bê tông, bề mặt xi măng trát.

**am** TILEBOND FS rất phù hợp cho thi công định vị, lắp đặt tấm thép mỏng, đá cẩm thạch, đá granit, gốm sứ...

### CÁC ƯU ĐIỂM

- Sản phẩm được trộn và đóng gói sẵn đảm bảo chất lượng cao đồng bộ.
- Chỉ cần trộn phần A (bột khô) và phần B (chất lỏng polyme)
- Cường độ kết dính tuyệt vời.
- Thời gian công tác dài.
- Chống nước.
- Cho phép dễ dàng thi công lắp đặt.

### PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

#### Chuẩn bị bề mặt

- Đảm bảo sạch bụi, dầu mỡ, vật liệu rời. Bề mặt trát phải sạch vữa rời, nền bê tông phải sạch vật liệu ô nhiễm khác.

### Cách trộn

Trộn 5 lít thành phần nhựa polyme lỏng với bao 25kg **am** TILEBOND FS bằng máy trộn cầm tay từ 1 đến 3 phút cho tới khi hỗn hợp đồng nhất, không vón cục.

### Thi công

**am** TILEBOND FS nên thi công trên bề mặt nền đặt chắc, dùng bay có răng cưa trái vữa lên bề mặt thi công hoặc trái vữa lên trên mặt sau của gạch (phương pháp miết vữa). Cả hai phương pháp đều phù hợp khi lắp đặt gạch có kích thước lớn và gạch có rãnh sâu. Sau khi thi công, ấn mạnh và gõ gạch vào đúng vị trí để đảm bảo bám dính tốt.

Chọn bay có răng cưa thích hợp với độ dày và kích thước của gạch cần dán. Trải lớp kết dính lên bề mặt, sử dụng bay răng cưa 6mm x 6mm cho tường, 10mm x 10mm hoặc 12mm x 12mm cho sàn. Dùng bay răng cưa 6mm x 6mm cho gạch mosaic kích thước nhỏ. Đảm bảo không có khoảng trống không bám keo bên dưới bề mặt gạch. Đối với khu vực ốp lát qua khe co giãn, các khe đó phải ngừng cùng với điểm dừng của gạch và keo dán gạch.

### AN TOÀN THI CÔNG

**am** TILEBOND FS không độc hại. Trong điều kiện gió, nên đeo mặt nạ tránh hít phải bột. Rửa sạch phần vữa dính vào da bằng nước sạch, nếu văng vào mắt nên rửa lại nhiều lần bằng nước sạch. Nếu có hiện tượng dị ứng phải đến ngay trung tâm y tế để kiểm tra.

# SẢN PHẨM KẾT DÍNH & BẢO VỆ GẠCH, ĐÁ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Màu sắc	Xám
Tỷ trọng	1600 kg/m <sup>3</sup>
Thành phần kết dính	Xi măng Portland
Cốt liệu	Cát cấp phối Silica
Thời gian công tác	20 phút
Cường độ bám dính chịu kéo <ul style="list-style-type: none"><li>Sau 6 tiếng</li><li>Sau 24 tiếng</li></ul>	0.69 N/mm <sup>2</sup> 1.10 N/mm <sup>2</sup>
Thí nghiệm khả năng điều chỉnh <ul style="list-style-type: none"><li>Sau 5 phút</li><li>Sau 10 phút</li></ul>	0.69 N/mm <sup>2</sup> 1.10 N/mm <sup>2</sup>
Độ hút nước	7.2%

## LIỀU LƯỢNG :

Trung bình 1.6 kg/m<sup>2</sup>/mm dày.

## ĐÓNG GÓI:

**am** TILEBOND FS được đóng gói bao bột 25kg (Phần A) và 5 lít nhựa lỏng Polymer ( Phần B), 60 bao trên 1 pallet.

## THỜI HẠN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

- Nếu được bảo quản trong kho có mái che và khô ráo.
- Thời hạn sử dụng là 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong bao bì còn nguyên.



**Asia Mortar Co., LTD ( AM Co., LTD)**

Tel: (84-028) 38208686 Fax: (84-028) 3820 8866

Email: amv@asiamortar.com.vn Website: www.asiamortar.com.vn

Revised 3-Aug' 2020



Các chi tiết kỹ thuật và hướng dẫn nêu trong tài liệu này được đúc kết từ kiến thức, kinh nghiệm và dựa vào các kết quả thí nghiệm thực tế công trường, phòng thí nghiệm. Tuy nhiên trong một số trường hợp tất cả các thông tin nêu trên có thể không được tuân thủ nghiêm ngặt tại công trường do sai phương pháp thi công, do nhà ứng dụng, do điều kiện thi công nên có thể xảy ra kết quả không như đề cập và hoàn toàn không được quy trách nhiệm cho nhà cung cấp. Nên tham khảo bộ phận kỹ thuật Asia Mortar để tránh sai sót trong mọi trường hợp để có kết quả tốt nhất.

