



# CÁC SẢN PHẨM HOÀN THIỆN SÀN, NỀN

## SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

Để xa tầm với trẻ em. Chỉ được phép ứng dụng thi công với các đơn vị chuyên nghiệp được đào tạo. Đọc kỹ tài liệu an toàn sản phẩm MSDS trước khi thi công và ứng dụng. Tuân thủ theo chỉ định ghi rõ ở MSDS.

## THI CÔNG / CÁC CHỈ ĐỊNH

### Công tác chuẩn bị

**HERTRON PROTECTOR** chỉ được thi công sau khi quy trình chuẩn bị đã được làm xong, bao gồm các quy trình phun dung dịch làm cứng bề mặt, nhuộm màu cho bề mặt nền, đánh bóng bề mặt nền.. Bề mặt thi công phải bảo đảm sạch và không bám tạp chất. Phải bảo đảm bề mặt khô ráo và sạch bụi trước khi thi công.

### Thi công

**HERTRON PROTECTOR** được pha loãng với nước sạch ngay tại lúc thi công với tỷ lệ 1:1 đến 1:2 tùy điều kiện bề mặt thi công và độ hấp thụ ở bề mặt. Sử dụng bình phun áp lực thấp để phun tạo thành một lớp màng sương mỏng phủ kín bề mặt với **HERTRON PROTECTOR**. Dùng tăm mopping thấm nước vắt khô hoặc tăm nỉ lau kính để tác động và phân bổ đồng đều dung dịch vừa phun lên nền mà không tạo ra vết trên bề mặt cũng như tạo vũng tại một số khu vực mặt bằng bị lõm xuống. Định mức vật liệu sử dụng tối đa 50 m<sup>2</sup> cho một lít dung dịch đã pha loãng. Chỉ thi công phun lớp thứ 2 nếu cần sau khi lớp thứ nhất đã ráo bề mặt. Hạn chế các vết chòng mí bằng cách phun chòng lên khu vực giáp mí vẫn còn chưa ráo bề mặt. Dùng nước sạch để làm ẩm các công cụ phân bổ làm đều dung dịch như trên nếu dung dịch có hiện tượng khô, đính hay tạo bệt trên bề mặt.

Sử dụng máy đánh bóng chuyên dụng tốc độ cao với đĩa sợi gia cố hạt kim cương hoặc đĩa bện chặt với sợi lông cừu sẽ làm tăng kết quả trong quá trình hoàn thiện bề mặt.

Bảo vệ bề mặt sau thi công tối thiểu 24 giờ trước khi cho lưu thông đi bộ lên. Tuyệt đối hạn chế nước tiếp xúc bề mặt vừa thi công xong với **HERTRON PROTECTOR** trong vòng 72 giờ. **HERTRON PROTECTOR** nên được thi công trong nhà để kéo dài thời gian bảo trì.



022 - 021  
Eco-Friendly Building Material  
Minimum 20% Recycled Content

**Asia Mortar Co., LTD ( AM Co., LTD)**  
Tel: (84-028) 38208686 Fax: (84-028) 3820 8866  
Email: amv@asiamortar.com.vn Website: www.asiamortar.com.vn

Revised 3-Aug' 2020



Các chi tiết kỹ thuật và hướng dẫn nêu trong tài liệu này được đúc kết từ kiến thức, kinh nghiệm và dựa vào các kết quả thí nghiệm thực tế công trường, phòng thí nghiệm. Tuy nhiên trong một số trường hợp tất cả các thông tin nêu trên có thể không được tuân thủ nghiêm ngặt tại công trường do sai phương pháp thi công, do nhà ứng dụng, do điều kiện thi công nên có thể xảy ra kết quả không như đề cập và hoàn toàn không được quy trách nhiệm cho nhà cung cấp. Nên tham khảo bộ phận kỹ thuật Asia Mortar để tránh sai sót trong mọi trường hợp để có kết quả tốt nhất.

